



Informace o produktu



PNZ - HOLZKITTLÖSUNG PNZ Plnič dřevěných podlah

Charakteristika: Tmel s vysokou plnicí a lepicí schopností, rychlým schnutím, vysokou tvrdostí, dobrou brousitelností, lehkým zpracováním a minimálním sesycháním. Je přetíratelný všemi PNZ produkty.

Použití: Slouží jako pojivo pro čistý brusný prach a piliny (bez laku a vosků). Používá se jako první stěrka na parkety a dřevěné podlahy k uzavření spár.

Zpracování:

- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Přípravek se používá neředěný.

PNZ Plnič dřevěných podlah se mísí s pilinami nebo dřevným prachem (brusný prach nejlépe zrnění 100 nebo 120) na homogenní kaši a stěrka se zapracuje do spár. Příliš tuhou kaši je možno naředit přidáním přípravku. Pracuje se tak, aby byly pokud možno vyplněny pouze spáry. Následně je třeba provést přebroušení. Hotová hmota je v obvyklé vrstvě brousitelná za 10-15 minut při normálních podmínkách (+ 20°C, relativní vlhkost vzduchu 55%).

Spotřeba: cca 50 – 120 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na 8 - 20m² dle velikosti spár. Přesné množství musí být zjištěno zkouškou. Nános by měl být proveden v co možná nejtenčí vrstvě.

Čištění: Náradí čistit okamžitě po použití, nejprve novinovým papírem a následně ředidlem.

Skladování: Skladovat v chladu, chránit před mrazem. Neotevřené balení má skladovatelnost jeden rok. Otevřená balení dobře uzavřít a co nejdříve spotřebovat.

Složení: Kopolymer, nitrocelulóza, aceton, rozpouštědlo.

Upozornění:

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj nebo písek

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte těsně uzavřeném obalu.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: Srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Telefax 482 736 642
E-Mail: obchod@frit.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu



P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Nespotřebovaný materiál předejte k likvidaci profesionální společnosti zabývající se odstraňováním nebezpečného odpadu.

ASN-Nr.: 080111.

Limitní hodnoty VOC EU?

Balení:

1L

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: Srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Telefax 482 736 642
E-Mail: obchod@frit.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz