



## Informace o produktu

### PNZ – HOLZ-ÖL NATUR (Fussboden-öl) PNZ Přírodní olej na dřevěné podlahy

- Bez obsahu rozpouštědel

**Charakteristika:** PNZ Přírodní olej na dřevěné podlahy je produkt vyrobený z čistě přírodních olejů podle původní více jak sto let staré receptury. Velmi dobře proniká do povrchu, chrání a ošetřuje. Nátěr je prodyšný, reguluje vlhkost, je silně vodoodpudivý, zdůrazňuje kresbu dřeva a dodává povrchu brilantní ohnivý vzhled. Po zaschnutí je nátěr netečný k lidem, zvířatům a rostlinám podle DIN 53160 a EN 71/3 (O bezpečnosti pro dětské hračky). Klasifikace protiskluzné ochrany - R9 dle DIN 51130.

**Použití:** Po všechny namáhané plochy – dřevěné podlahy, parkety, desky, schody, pracovní desky, police, parapety, překližku a ostatní dřevěné předměty. Je vhodný pro staré i nové, měkké i tvrdé dřevo.

**Zpracování:**

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný a prachu zbavený podklad
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.

Přípravek se nanáší ručně nebo strojem. První vrstva se provádí štětcem nebo válečkem v syté vrstvě mokřý do mokrého tak, aby plocha byla dokonale nasycena. Vzniklá suchá místa je třeba znovu přetřít. Celý postup se opakuje, až je plocha plně nasycena a leskne se olejem. Po cca 60 minutách se přebytečný olej z plochy stáhne stěrkou a současně se zbytky oleje na podlaze vmasírují do dřeva bílým padem buď ručně, nebo strojem až povrch získá suchý vzhled. Po cca 24 hod. zasychání je možno plochu přešetřit bílým padem, zvyšuje se tak otěruvzdornost a trvanlivost.

Čištění podlah se provádí vysavačem nebo zametáním. Při silnějším znečištění omývat plochu s pomocí přípravku PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření dřeva). V průběhu používání je doporučeno povrch oživit přípravkem PNZ Pflegeemulsion (PNZ Ošetřovací emulze), případně použít PNZ Pflege-öl (PNZ Ošetřovací olej).

**Doba schnutí:** Přetíratelné za 8 - 10 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Povrch je pochozí cca po 12 až 24 hodinách. Absolutní doba vytvrzení je 8-10 dní. Před uplynutím této doby plochu šetřete, nepokládejte koberce a chraňte před vlhkostí. Čím déle se plocha v prvních dnech šetří, tím delší je i její životnost. K schnutí dochází oxidací za přítomnosti kyslíku, doprovázenou typickou vůní pro tento produkt. Temperovaná výměna vzduchu napomáhá rychlému zasychání.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



**FRIT s.r.o.**  
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69  
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642  
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší  
  
Přírodní ochrana a ošetření  
[www.pnz.cz](http://www.pnz.cz)



## Informace o produktu

- Spotřeba:** cca 50 - 60 ml/m<sup>2</sup>, to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na cca 15 m<sup>2</sup>. U silně savého dřeva, např. buku, u špalíkové dlažby apod. doporučujeme provést 3 nátěry shora popsaným způsobem.
- Čištění:** Náradí čistit okamžitě po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelit do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** Lněná fermež, směs zušlechtěných přírodních olejů, bezolovnatá sušidla, pentanonoxim cobaltbis (2-ethylhexanoat).
- Upozornění:** EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril).  
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.  
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě.  
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.  
Limitní hodnoty VOC EU-(A/f): 700 g/l (2010). Obsahuje maximálně 7 g/l VOC.
- Použité náradí a hadry nasáklé přípravkem PNZ TVRDOVOSKOVÝ OLEJ obsahují lněný olej a jsou náchylné k samovznícení. Proto je třeba je uchovávat v dobře uzavřené nádobě nebo důkladně vyprat ve vodě.
- Balení:** 0,75 l, 2,5 l, 10 l.
- Odstíny:** Bezbarvý a bílý

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



**FRIT s.r.o.**  
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69  
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642  
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší  
  
Přírodní ochrana a ošetření  
[www.pnz.cz](http://www.pnz.cz)