



Informace o produktu

PNZ – Terrassen-öl⁶⁷

PNZ Terasový olej⁶⁷

- pro venkovní použití
- přírodní odstín s UV-filtrem

Charakteristika: PNZ Terasový olej je hedvábně matný přírodní olej, který dlouhodobě chrání dřevo proti povětrnostním vlivům a proti UV záření. Je prodyšný a zároveň otěruodolný. Je ideální pro nátěry teras, zahradního nábytku a zahradních staveb ze všech druhů domácích i exotických dřevin jako např: dub, modřín, cedr, douglasie, bangkirai, iroko, robinie a další. Neobsahuje škodlivé látky a splňuje požadavky normy EN 71 oddíl 3 – O bezpečnosti dětských hraček a odpovídá normě DIN 53160 - Odolnost proti tekutinám, slinám a potu.

Zpracování: Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad. Řasy, mastnoty a další znečištění se odstraní vhodným přípravkem, např: PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič zahradního nábytku). Staré prodyšné nátěry očistit omytím, nebo přebroušením, případně ošetřit přípravkem na odstranění zašedlého dřeva. Staré nátěry laku nebo emailu odstranit. První nátěr dřevin s mimořádně vysokým obsahem průvodních látek obsažených ve dřevu (třísloviny, barviva, pryskyřičné látky, tuky a silice) je doporučeno ponechat 4 týdny vystavené povětrnosti. Čerstvé tlakově ošetřené řezivo, dřeviny Massaranduba, Garapa nebo Ipe, ponechte před prvním ošetřením zvětvávat asi 3 měsíce. Tuzemské jehličnany (- borovice, smrk) jsou dřeviny náchylné k zamodrání a napadení dřevními plísněmi a je vhodné před prvním nátěrem ve venkovním prostředí nejprve ošetřit přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ). Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%. Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku. Před použitím i během aplikace přípravek dobře promíchejte. Provádí-li se nátěr na nové dosud neošetřené dřevo, je vhodné aplikovat jej ze všech stran před montáží. Doporučujeme dodržovat zásady konstrukční ochrany

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu

PNZ Terasový olej se nanáší neředěný, dobře promíchaný na čisté suché dřevo štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí v tenké vrstvě, rovnoměrně ve směru vláken. Na povrchu nevytvářejte vrstvu, případné přebytky materiálu setřít. Zpravidla se provádějí dva nátěry. Při zpracování v interiéru zajistit dobré odvětrání.

- Doba schnutí:** 12- 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.
- Spotřeba:** cca 50 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 20 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). U profilovaného a drážkovaného dřeva se může spotřeba zvýšit (faktor 2-3). Nižší množství spotřebovaného materiálu ovlivňuje životnost výsledného nátěru.
- Čištění:** Použité nářadí omyjte PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelit do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** Směs zušlechťených přírodních olejů jako např: slunečnicový, sojový aj., přírodní vosky, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, pentanonoxim, kyselina neodecanová, kobaltová sůl, oxidy železa, titandioxid.
- Upozornění:** Obsahuje kyselinu neodecanovou a kobaltovou sůl. Může způsobovat alergické reakce. Při práci používejte vhodné rukavice (Nitril) a zajistěte důkladné odvětrání. Při broušení povrchů používejte ochrannou masku proti prachu. Pozor! Při stříkání může vznikat velmi jemná mlha schopná proniknout do plic. Aerosol nebo mlhu nevdechujte. Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před upotřebením čtěte pozorně informace a upozornění na etiketě a dodržujte je. Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. Likvidace vyprázdněné nádoby a zaschlých zbytků materiálu se řídí místními předpisy. ASN-Nr: 080111. Limitní hodnoty VOC EU-(A/f): 700 g/l . Obsahuje maximálně 600 g/l VOC.
- Balení:** 0,75 litru, 2,5 Litru, 10 litrů
- Odstíny:** šedý, černý

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016




FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu



Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší



Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz