



Informace o produktu



PNZ – STIRN-KANTEN-WACHS

PNZ Vosk na řezné hrany

- V přírodně hnědém odstínu
- Pro venkovní a vnitřní použití

Použití: PNZ Vosk na řezné hrany se používá jako ochrana čelních a řezných stran. Nanesený na řezné plochy předchází tvorbě jemných trhlin dřeva a je silně vodoodpudivý.

Zpracování:

- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Nanáší se jako poslední vrstva a není dále přetíratelný

PNZ Vosk na řezné hrany se nanáší hadříkem nebo houbou na řeznou plochu, tak aby vznikl lehký voskový film.

Doba schnutí: cca 12 až 24 hodin dle vzdušné vlhkosti

Spotřeba: cca 100-200 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 5-10 m², v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu.

Čištění: Náradí čistit PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Otevřený přípravek ve vhodné přeplnit do menší nádoby, vzduchotěsně uzavřít aby nevysychal a pokud možno rychle zpracovat.

Složení: Směs zušlechťených přírodních olejů, přírodní vosky, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, Cobaltbis (2-ethylhexanoat).

Upozornění: EUH 066 Opakovaný kontakt s pokožkou způsobuje její vysychání a popraskání. Při práci používat ochranné nitrilové rukavice.

EUH208 Obsahuje Cobaltbis (2-ethylhexanoat). Může u citlivých osob způsobovat alergické reakce. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice.

EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr.: 080112.

Balení: 0,25 l, 0,75 l, 2,5l

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: duben 2017



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz