



Informace o produktu

PNZ – GARTENHOLZ-PFLEGE-ÖL

PNZ Ošetřující olej na zahradní nábytek

- Přírodní produkt k oživení barevného odstínu
- Bez obsahu rozpouštědel

Charakteristika: Odstraňuje šednutí impregnovaného (především tlakově impregnovaného) dřeva, oživuje barevnost dřeva. Neobsahuje rozpouštědla. Reguluje vlhkost, je prodyšný, odpovídá normám DIN 53160 (Odolnost proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddíl 3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Použití: K ochraně a ošetřování zahradního nábytku, plotů, pergol, zahradních domků, květinových truhlíků, pískovišť a dřevěných konstrukcí z tlakově impregnovaného dřeva.

- Zpracování:**
- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu.
 - Řasy, mastnoty a další znečištění se odstraní přípravkem PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič zahradního nábytku).
 - Dřeviny náchylné k zamodrání a napadení dřevními plísněmi (tuzemské jehličnany - borovice, smrk) je třeba nejprve ošetřit proti modráni, dřevním plísním a škůdcům přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ).
 - Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
 - Před započítím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchat.
 - Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.

Přípravek se nanáší ve dvou případně třech nátěrech štětcem, stříkáním, válečkem nebo máčením v tenké vrstvě ze všech stran. Čelné řezné hrany natřít do nasycení. Případně další ošetřování či oživení nátěru je vhodné provést stejným produktem.

Doba schnutí: 8 - 12 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Přetíratelný i v ne zcela zaschlém stavu za cca 8 hodin. Dokonale proschlý a povětrnosti odolný za 10 dnů. Po tuto dobu je třeba povrch šetřit.

Spotřeba: cca 60 - 85 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 12 - 15 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). Nižší množství spotřebovaného materiálu ovlivňuje životnost výsledného nátěru.

Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití, popřípadě PNZ speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu

- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** Směs zušlechtěných přírodních olejů, přírodní vosky, voda, oxidy železa, titanová běloba, organické pigmenty povolené v potravinářském průmyslu, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla, konzervační látky.
- Upozornění:** EUH208 Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci používat vhodné rukavice (Nitril).
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
Při použití více balení s rozdílným číslem šarže je dobré tyto ve větší nádobě smísit a promíchat. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112. Limitní hodnoty VOC EU-(A/e): 130 g/l (2010). Obsah max. 5 g/l VOC.
- Balení:** 0,75 l, 2,5 l, 10 l a větší
- Odstíny:** salzburská zeleň, zahradní hnědá.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz