



Informace o produktu



PNZ – PFLEGEEMULSION

PNZ Ošetřovací emulze

- K ošetřování olejovaných a voskovaných podlah
- Nezatěžuje životní prostředí

- Použití:** Na všechny olejované a voskované povrchy k oživení a ošetření olejovaných, voskovaných i jiných povrchů.
- Zpracování:** Na plochu omytou např. pomocí přípravku PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření dřeva) se po zaschnutí nanese PNZ Ošetřovací emulze ve velmi tenké vrstvě, buď neředěná, nebo velmi lehce zředěná vodou, a to savým hadříkem (ne mikrovlákmem). Po zaschnutí (cca 1/2 hodiny) se vyleští hrubým bavlněným hadrem. Stupeň lesku může být zvýšen používáním neředěného přípravku a leštěním, nebo naopak snížen přidáním vody. U olejovaných podlah doporučujeme první ošetření emulzí nejdříve po 10 - 14 dnech po naolejování. Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, kdy se po pěti až deseti omytích přípravkem PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření dřeva) provede jedno ošetření přípravkem PNZ Ošetřovací emulze.
- Spotřeba:** Ošetření olejovaných podlah: cca 40 - 50 ml/m², to znamená, že 1 litr neředěné emulze vystačí na cca 20-25 m².
Údržba ostatních povrchů: 30 – 50 ml přípravku na 6 – 8 litrů vody.
- Čištění:** Náradí čistit vodou a mýdlem.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři roky.
- Složení:** Voda, carnauba vosk, candelilla vosk, včelí vosk, šelakový vosk, přírodní emulgátor, neionizované tenzidy < než 5%.
- Upozornění:** EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Je doporučeno používat při práci ochranné nitrilové rukavice.
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112
- Balení:** 1 litr, 2,5 l, 5 l, 10 l

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz